

MAB 8 Modificeret Asfaltbeton.

Anvendelse:

Kombineret beskyttelseslag og slidlag til parkeringsdæk. Anvendes på let til middel trafikerede arealer.

Råmaterialer:

Maksimal kornstørrelse 8 mm.

Grovfraktion:	Klippegranit
Finfraktion:	Klippegranit og uknust grusgravsmateriale.
Bitumen:	Specialbindemiddel

Egenskaber:

Tæt belægning med relativ høj stabilitet. Hulrum 2,0-4,0%.
Hindrer vand i at trænge ned i konstruktionen.

